УДК 622.3.17

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ – ИСТОЧНИК ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Гриб Н.Н., Павлов С.С., Рэдлик Э.Ф.

Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, e-mail: grib@nfygu.ru

В отходах углеобогащения Нерюнгринской обогатительной фабрики содержатся цветные и благородные металлы, редкие, редкоземельные и легирующие элементы (свинец, цинк, олово, медь, серебро, золото, германий, галлий, бериллий, рений, платина, титан, иттрий, скандий, лантан, бор, титан, иттербий, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, кобальт, никель, хром, марганец и другие). При этом среднее содержание (кларк) большинства металлов в них является более высоким, чем их содержание в осадочных горных породах и земной коре в целом. Учитывая большие объемы заскандированных и вновь поступающих отходов (шламы, шлаки, порода, зола), выделение этих металлов является рентабельным даже при низкой концентрации некоторых из них, что позволит обеспечить повышение рентабельности Нерюнгринской обогатительной фабрики.

Ключевые слова: техногенные образования, отходы углеобогащения, редкие и редкоземельные элементы, шлам наружного отстойника

INDUSTRIAL UNITS OF COAL-WASHING WASTES AS THE SOURCE OF RARE METALS WINNING

Grib N.N., Pavlov S.S., Redlikh E.F.

Technical institute (branch) of «North-Eastern federal university after M.K. Ammosov» in Neryungri, e-mail: grib@nfygu.ru

The coal-washing refuse of Neryungri coal-processing plant contains colored and precious metals, rare, rare-earth and addition agent (Plumbum, Zincum, Stannum, Curpum, Argentum, Autum, Germanium, Gallium, Beryllium, Rhenium, Platinum, Yttrium, Scandium, Lanthanum, Borum, Titanium, Ytterbium, Zirconium, Vanadium, Niobium, Molybdaenum, Wolfram, Cobaltum, Niccolum, Chromium, Manganum, and etc). Thus, the average content of most metals is higher than their content in secondary rock and the earth's crust of colored, precious and rare metals. Large volumes of already stocked metals and constantly increasing rock refuse such as wash water, ash, refuse, and fixed ash. This will improve the profitability of the processing plant in Neryungri.

Keywords: man-made mineral formation, coal-washing refuse, rare and rare-earth elements, the slime of external settling pond

На протяжении многих десятилетий основным источником производства черных и цветных металлов являются руды. Как правило, в добычу и переработку вовлекались и вовлекаются руды в основном богатые по содержанию ценных компонентов (металлов). Выделение в разряд неперспективных и забалансовых большинства открытых и разведанных месторождений, не отвечающих на данном этапе действующим технологиям по качественно-количественному показателям, делают не окупаемыми вложенные средства. Поэтому разработка новых технологий должна быть направлена на то, чтобы в корне изменить существующее положение дел.

Примером тому может служить все большее распространение и применение геотехнологий, когда разработка твердых полезных ископаемых осуществляется путем перевода их в подвижное состояние выщелачиванием непосредственно на месте залегания или складирования, с последующим извлечением ценных компонентов. Применение таких или подобных им технологий

в комплекс с другими, позволит решить очень важную задачу, а именно, снизить требования к сырью по качественно-количественным показателям, что позволит вовлечь в переработку не только «бедные» и «убогие» руды, но и различные отходы переработки как рудных, так нерудных полезных ископаемых.

Говоря об отходах, необходимо сначала определиться в том, что в каждом конкретном случае следует вкладывать в это понятие. Для Нерюнгринской обогатительной фабрики порода, выделяемая при коксующихся углей в тяжелосредних гидроциклонах и при флотации мелких классов, является отходами, образующими техногенные образования. С другой стороны, характеризуясь наличием большого числа цветных, благородных и редких металлов, эти отходы должны с полным основанием рассматриваться как редкое полезное ископаемое, т.е. исходное сырье пригодное для переработки [5].

Многие из элементов, являясь не только редкими, но рассеянными, присутствуют в углях и отходах их переработки (шламах,

шлаках, золах). Исследование элементного состава добываемых углей, сопровождающих их горных пород и отходах углепереработки, показали, что в них содержатся цветные и благородные металлы, редкие, редкоземельные и легирующие элементы (свинец, цинк, олово, медь, серебро, золото, германий, галлий, бериллий, рений, платина, титан, иттрий, скандий, лантан, бор, титан, иттербий, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, кобальт, никель, хром, марганец и другие). При этом среднее содержание большинства металлов в нем является более высоким, чем их содержание в осадочных горных породах и земной коре [4].

Нерюнгринская обогатительная фабрика, перерабатывающая коксующиеся угли, передана в эксплуатацию в январе 1985 г. Технологическая схема предусматривает дробление поступающего на ОФ угля до 30 мм, которое осуществляется в три стадии с предварительной классификацией угля в каждой стадии, чем предотвращает переизмельчение. Уголь обогащается по гравитационно-флотационной схеме. Выбор схемы обусловлен гранулометрическим составом дробленого угля, содержащего до 20% шламов крупностью менее 0,5 мм. Исходя из этого, дробленный уголь перед обогащением подвергается классификации в багер-зумпфах на два машинных класса 0,5-30 мм и 0-0,5 мм. Класс 0,5-30 мм поступает на обогащение в трехпродуктовые тяжелосредние гидроциклоны, а класс 0-0,5 мм направляется на флотацию. Продуктами обогащения и в том, и в другом случае являются: концентрат, продукт и отходы (порода). Концентрат и промпродукт, отвечая существующим требованиям по качеству, имеют постоянных потребителей

и успешно реализуются. Что касается отходов (рисунок), то они не используются и направляются в отвалы, техногенные образования. Это в первую очередь касается отходов тяжелосреднего обогащения, а также шламов наружного отстойника [5].

Кроме того, по мере отработки месторождения количество складированных отходов будет неуклонно возрастать, как за счет разубоживания добываемого угля породой, так и в результате поступления на фабрику труднообогатимых углей. Все это вместе взятое безусловно повлечет за собой снижения выхода товарной продукции и обязательно увеличения ее себестоимости, что снизит рентабельность предприятия, т.е. обогатительной фабрики. Поэтому внедрение технологии попутного извлечения металлов из отходов тяжелосреднего обогащения, шламов наружного отстойника, отходов флотации, шламов внутрифабричных (циркуляция) бассейнов, золы сушильного отделения фабрики, Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ и т.д. окажется тем смягчающим буфером, который позволит на длительное время «продлить жизнь» фабрики с большей рентабельностью производства.

Физико-химическими методами исследовались следующие виды сырья: рядовой уголь, промпродукт, концентрат, порода из отвалов, шламы, угольная зола [2].

По данным рентгеновского анализа минеральная часть исследованных проб представлена следующими минералами: кварц, слюда, полевой шпат, монтмориллонит, каолинит, сульфиды, магнетит и ряд окислов [3]. Знание минерального состава исходного сырья необходимо для подбора физико-химических условий и реагентов при выщелачивании металлов.

Сырьевая база для попутного извлечения металлов при переработке коксующихся углей

Количественное содержание элементов в различных видах сырья в отходах (г/т)
Нерюнгринской обогатительной фабрики

№ п/п	Параметр	Продукт					
		Рядовой уголь	Промпродукт	Концентрат	Порода в отвале	Шлам	Зола
1	Потери веса (%) при прокаливании, t = 400 °C вр. = 4 ч.	76.9	87.0	81.6	25.2	85.8	48.4
2	Mo	7.2	5.0	8.0	2.3	5.0	1.7
3	V	12	7	13	61	10	37
4	Sn	1.5	1.3	1.1	5.2	1.1	2.6
5	Nb	3.2	2.2	2.8	11.0	2.0	7.2
6	Zn	23	25	24	112	30	93
7	Zr	65	43	70	210	43	210
8	Sc	1.8	0.5	2.2	5.2	1.1	6.7
9	La	11	4.3	7.4	19	0.4	36
10	Li	7.6	2.2	3.7	16.4	3.6	12
11	Pb	12	0.9	10	25	0.9	20
12	Ni	7.6	4.8	8.8	22	7.8	26
13	Cr	14	7	17	34	11	37
14	Ti	850	420	920	3000	710	26.0
15	Ba	140	90	130	370	110	300
16	Be	1.5	0.7	1.4	3.3	0.9	3.6
17	Co	5.8	2.2	4.2	12.0	3.4	10.0
18	Mn	130	81	86	494	70	290
19	B	11	7	9	29	7	21
20	Cu	21	10	20	62	14	49
21	Y	9.2	1.6	3.9	10	2.7	12
22	Yb	0.6	0.6	0.6	2.2	0.5	1.4
23	Sr	42	18	27	67	21	72
24	Na	1100	420	900	360	680	3040
25	Ca	2750	3080	3880	7930	3410	8620
26	Mg	3790	2510	2080	4640	1760	4540
27	P	370	330	110	260	14	410
28	K	1800	1200	1300	1900	1100	1800
29	Al	3700	3900	3900	4600	4500	4600
30	Si	> 4000	> 4000	> 4000	> 4000	> 4000	> 4000
31	Ge	0.19	0.19	0.21	0.50	0.45	0.51
32	Fe	3200	3200	3800	4700	4300	4800
33	Ag	0.08	0.04	0.04	0.20	0.15	0.20
34	Au	0.05	0.03	0.03	0.18	0.14	0.19
35	Ga	1.2	1.3	1.2	2.48	2.20	2.20

Качественный состав и количественное содержание элементов определялись методами количественного спектрального анализа и атомной абсорбции. Результаты оценки элементного состава приведены в таблице. Анализы проводились на содержание 34 элементов [1].

Из обнаруженных элементов основная доля приходится на породообразующие: Si, Al, Mg, K, Na, Ca, Fe. Несмотря на сравнительно высокое содержание этих элементов в изученных образцах (от 360

до 4800 г/т), выделение их из сырья является нерентабельным, поскольку ни один из них не имеет высокой коммерческой стоимости.

Однако, в изученных образцах установлено наличие целого ряда металлов (Mn, Sr, Ga, Ti, Cr, Ge, Ni, Mo, V, Zr, Sc, Y, Yb, La, Ag, Au, Nb, Be, Pb, Sn, Cu, Zn, Co), представляющих в настоящее время большую коммерческую ценность. Содержание в исходном сырье отдельных элементов этого ряда колеблется от 0.03 до 2600 г/т [1].

Таким образом, учитывая большие объемы заскладированных и вновь поступающих отходов (шламы, шлаки, порода, зола), выделение редких и драгоценных металлов является рентабельным даже при низкой концентрации некоторых из них и позволит на длительное время «продлить жизнь» Нерюнгринской обогатительной фабрики с большей рентабельностью производства.

Список литературы

1. Греб Н.Н., Ивченко С.Н., Никитин В.М., Тапканов Э.А. Отходы обогащения каменных углей – сырьевая база редких металлов // Ресурсы недр: экономика, геополитика, геотехнологии и геоэкология, литосфера и геотехника:

сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2003. РИО ПГСХА. С. 33–35.

2. Швеце В.Н. Закономерности распределения макро и микроэлементов в угольных пластах Южно-Якутского бассейна//Южно-Якутская комплексная экспедиция: 50 лет поисков и открытий. – Якутск: Изд-во Якутского университета, 2001. – С. 28–42.

3. Швеце В.Н., Боярко Г.Ю. К проблеме комплексного использования углей Южной Якутии // Пути эффективного использования экономического и промышленного потенциала Южно-Якутского региона в XXI веке, том II. – Якутск: Изд-во Якутского университета, 2000. – С. 12–21.

4. Юдович Я.Э. и др. Элементы-примеси в ископаемых углях. – Л.: Наука, 1985. – 376 с.

5. Grib N., Ivchenko S., Grib D. Factors determining contemporary gas-bearing capacity of Nerungrinsky coalfield// VII International conference «New ideas in earth sciences»: Abstracts. Volume 2, Moscow 2005. – P. 123.